

TIXOSIL 38 (SILICE)

Acido silicico precipitato ed essiccato (E 551a)

SEDE AMMINISTRATIVA:

via dell'Artigianato, 77/81
24055 Cologno al Serio (BG)
tel: 035 4183311 – fax 035
4183398

SEDE PRODUTTIVA:

via dell'Industria, 37/39
26020 Cappella Cantone (CR)
tel: 0374 030195

e-mail: info@mazzoleni.com
web: www.mazzoleni.com

Agg. ST 11/02/2026

Queste informazioni sono basate sulle conoscenze attualmente disponibili, fornite dal produttore alla Mazzoleni SPA, e, a nostra conoscenza, sono accurate e complete. Tuttavia quanto specificato non può essere considerato come un diritto o una garanzia.

These informations are based on the actual available acknowledgements, supplied from producer to Mazzoleni SPA, and, as far as we know, are accurate and complete. However all the informations showed can not be assumed as a guarantee.

ASPETTO:

Polvere
Bianco

COMPONENTI ANALITICI (espressi sul T.Q.):

Umidità	_____	4,0 %
Acido silicico precipitato ed essiccato	_____	94,0 %
Oil Absorption (DOP) (ml/100g) ISO 787/5 method	_____	270

INDICAZIONI D'USO:

Da utilizzare come carrier e per rendere scorrevoli additivi e premiscele, secondo le istruzioni del tecnico nutrizionista.

CONFEZIONE:



SACCO 20 KG